



Titane 580 X HC (grau dunkel)

Sonnenschutzfolien Außen

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	18,0%	<div style="width: 18%;"></div>	
	reflexion	28,0%	<div style="width: 28%;"></div>	
	absorption	54,0%	<div style="width: 54%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	30,0%	<div style="width: 30%;"></div>
		Außen	30,0%	<div style="width: 30%;"></div>
	durchlässigkeit		21,0%	<div style="width: 21%;"></div>
UV-Durchlässigkeit		< 1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		76,0%	<div style="width: 76%;"></div>	
Reduzierung der Blendung		74,0%	<div style="width: 74%;"></div>	
G Wert		0,24		
Emissionsgrad		-		
Micron	95	Klebstoff		PS
Garantie		5 Jahre horizontale Verlegung, 8 Jahre vertikale Verlegung		

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	!
Isolierverglasung klar	!	Isolierverglasung getönt	nein
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	nein	Verbundglas klar	nein

Eigenschaften

- Optimaler Hitze-, Blend- und UV-Schutz mit Spiegeleffekt
- Starke Tönung
- Sehr hohe Hitzereduzierung
- Reduzierung der Blendung
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- Sichtschutz (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Leichter Trickspiegeleffekt (abhängig von den Lichtverhältnissen)