



## Blackout Schwarz (schwarz)

Verdunkelungsfolie Innen

			0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit		1,0%		
	reflexion		11,0%		
	absorption		88,0%		
Licht -	reflexion nach	Innen	13,0%		
		Außen	13,0%		
	durchlässigkeit		0,0%		
UV-Durchlässigkeit			0,0%		
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung			72,0%		
Reduzierung der Blendung			100,0%		
G Wert					
Emissionsgrad					
Micron	58	Klebstoff			PS
Garantie		5 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung			

### Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	!
Isolierverglasung klar	!	Isolierverglasung getönt	nein
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	nein	Verbundglas klar	nein

### Eigenschaften

- Edler Lack-Farnton
- 0 % Lichtdurchlässigkeit
- 100 % UV-Schutz