



Bronze 80 SR (bronze dunkel)

Sonnenschutzfolien Innen

				0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit		9,0%			
	reflexion		34,0%			
	absorption		57,0%			
Licht -	reflexion nach	Innen	60,0%			
		Außen	18,0%			
	durchlässigkeit		120%			
UV-Durchlässigkeit			1,0%			
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung			76,0%			
Reduzierung der Blendung			91,0%			
G Wert			0,23			
Emissionsgrad			0,66			
Micron	58	Klebstoff		PS		
Garantie		10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung				

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	nein
Isolierverglasung klar	nein	Isolierverglasung getönt	nein
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	nein	Verbundglas klar	nein

Eigenschaften

- Hitze-, Blend- und UV-Schutz mit Spiegeleffekt
- Starke Tönung
- Hohe Hitzereduzierung
- Reduzierung der Blendung
- Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten UV-Schutz
- Sichtschutz bei Tage durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen