



## Klar 12 SR (klar)

Sicherheitsfolie Innen

			0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	81,0%	<div style="width: 81%; background-color: orange;"></div>		
	reflexion	17,0%	<div style="width: 17%; background-color: orange;"></div>		
	absorption	9,0%	<div style="width: 9%; background-color: orange;"></div>		
Licht -	reflexion nach	Innen	12,0%	<div style="width: 12%; background-color: orange;"></div>	
		Außen	12,0%	<div style="width: 12%; background-color: orange;"></div>	
	durchlässigkeit	92,0%	<div style="width: 92%; background-color: orange;"></div>		
UV-Durchlässigkeit			1,0%	<div style="width: 1%; background-color: orange;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung			17,0%	<div style="width: 17%; background-color: orange;"></div>	
Reduzierung der Blendung					
G Wert			0,80		
Emissionsgrad			0,84		
Micron	323	Klebstoff			PS
Garantie		10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung			

### Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	ja
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	ja	Verbundglas klar	ja

### Eigenschaften

- Durchwurfhemmend
- Klasse P2A / DIN EN 356 / vergleichbar mit ehemaliger A1 Klasse
- Einbruchschutz + Splitterbindung bei Glasbruch
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hervorragende Eignung zur Durchwurfsicherung