



Klar 4 SR (klar)

Sicherheitsfolie Innen

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	82,0%		
	reflexion	10,0%		
	absorption	8,0%		
Licht -	reflexion nach	Innen	9,0%	
		Außen	9,0%	
	durchlässigkeit	93,0%		
UV-Durchlässigkeit		1,0%		
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		17,0%		
Reduzierung der Blendung				
G Wert		0,83		
Emissionsgrad		0,89		
Micron	123	Klebstoff		PS
Garantie		10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung		

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	ja
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	ja	Verbundglas klar	ja

Eigenschaften

- Splitterschutz
- Klasse 2B2 / DIN EN 12600
- Splitterbindung bei Glasbruch
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hervorragende Eignung in Kindergärten, Schulen, Lebensmittelbereich etc.