



Klar 4X HC (klar)

Sicherheitsfolie Außen

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	82,0%		
	reflexion	10,0%		
	absorption	8,0%		
Licht -	reflexion nach	Innen	9,0%	
		Außen	9,0%	
	durchlässigkeit	93,0%		
UV-Durchlässigkeit		1,0%		
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		17,0%		
Reduzierung der Blendung				
G Wert		0,83		
Emissionsgrad		0,89		
Micron	123	Klebstoff		PS
Garantie		3 Jahre horizontale Verlegung, 5 Jahre vertikale Verlegung		

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	ja
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	ja	Verbundglas klar	ja

Eigenschaften

- Splitterschutz (Außenmontage)
- Klasse 2B2 / DIN EN 12600
- Splitterbindung bei Glasbruch
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hervorragende Eignung in Kindergärten, Schulen, Lebensmittelbereich etc.