



Klar 7 SR (klar)

Sicherheitsfolie Innen

		0%	50%	100%	
Strahlungs -	durchlässigkeit	82,0%	<div style="width: 82%;"></div>		
	reflexion	10,0%	<div style="width: 10%;"></div>		
	absorption	8,0%	<div style="width: 8%;"></div>		
Licht -	reflexion nach	Innen	10,0%	<div style="width: 10%;"></div>	
		Außen	10,0%	<div style="width: 10%;"></div>	
	durchlässigkeit	93,0%	<div style="width: 93%;"></div>		
UV-Durchlässigkeit		1,0%	<div style="width: 1%;"></div>		
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		17,0%	<div style="width: 17%;"></div>		
Reduzierung der Blendung					
G Wert		0,83			
Emissionsgrad		0,89			
Micron	198	Klebstoff	PS		
Garantie		10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung			

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	ja
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	ja	Verbundglas klar	ja

Eigenschaften

- Splitterschutz
- Klasse 2B2 / DIN EN 12600
- Splitterbindung bei Glasbruch
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hervorragende Eignung in Kindergärten, Schulen, Lebensmittelbereich etc.