



Matt Blau EC (blau)

Sicht Blendschutzfolie

			0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit		11,0%	<div style="width: 11%;"></div>	
	reflexion		56,0%	<div style="width: 56%;"></div>	
	absorption		33,0%	<div style="width: 33%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	28,0%	<div style="width: 28%;"></div>	
		Außen	60,0%	<div style="width: 60%;"></div>	
	durchlässigkeit		18,0%	<div style="width: 18%;"></div>	
UV-Durchlässigkeit			1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung			80,0%	<div style="width: 80%;"></div>	
Reduzierung der Blendung			82,0%	<div style="width: 82%;"></div>	
G Wert			0,20		
Emissionsgrad			0,67		
Micron	69	Klebstoff	PS		
Garantie		7 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung			

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	!	Isolierverglasung getönt	nein
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	nein	Verbundglas klar	!

Eigenschaften

- Optimaler Sicht-, Blend- und UV-Schutz
- Ausgezeichneter Sichtschutz Tag und Nacht, da undurchsichtiger Film
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten UV-Schutz