



Matt Grau (grau)

Sicht Blendschutzfolie

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	48,0%	<div style="width: 48%;"></div>	
	reflexion	13,0%	<div style="width: 13%;"></div>	
	absorption	39,0%	<div style="width: 39%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	11,0%	<div style="width: 11%;"></div>
		Außen	11,0%	<div style="width: 11%;"></div>
	durchlässigkeit	30,0%	<div style="width: 30%;"></div>	
UV-Durchlässigkeit		1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		39,0%	<div style="width: 39%;"></div>	
Reduzierung der Blendung		59,0%	<div style="width: 59%;"></div>	
G Wert				
Emissionsgrad				
Micron	69	Klebstoff		PS
Garantie		10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung		

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	!	Isolierverglasung getönt	nein
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	nein	Verbundglas klar	nein

Eigenschaften

- Optimaler Sicht-, Blend- und UV-Schutz
- Ausgezeichneter Sichtschutz Tag und Nacht, da undurchsichtiger Film
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten UV-Schutz