



Matt Silber (silber)

Sicht Blendschutzfolie

				0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit		11,0%			
	reflexion		56,0%			
	absorption		33,0%			
Licht -	reflexion nach	Innen	28,0%			
		Außen	60,0%			
	durchlässigkeit		18,0%			
UV-Durchlässigkeit			1,0%			
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung			80,0%			
Reduzierung der Blendung			82,0%			
G Wert			0,20			
Emissionsgrad			0,67			
Micron	69	Klebstoff		PS		
Garantie		10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung				

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	!	Isolierverglasung getönt	nein
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	nein	Verbundglas klar	!

Eigenschaften

- Optimaler Sicht-, Blend- und UV-Schutz
- Reflektiert auf der Außenseite
- Ausgezeichneter Sichtschutz Tag und Nacht, da undurchsichtiger Film
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten UV-Schutz