



Neutral 65 SR (grau mittel)

Sonnenschutzfolien Innen

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	24,0%	<div style="width: 24%;"></div>	
	reflexion	24,0%	<div style="width: 24%;"></div>	
	absorption	52,0%	<div style="width: 52%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	19,0%	<div style="width: 19%;"></div>
		Außen	19,0%	<div style="width: 19%;"></div>
	durchlässigkeit	34,0%	<div style="width: 34%;"></div>	
UV-Durchlässigkeit		1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		59,0%	<div style="width: 59%;"></div>	
Reduzierung der Blendung		63,0%	<div style="width: 63%;"></div>	
G Wert		0,84		
Emissionsgrad		0,70		
Micron	70	Klebstoff		WA
Garantie		10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung		

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	!
Isolierverglasung klar	nein	Isolierverglasung getönt	nein
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	nein	Verbundglas klar	nein

Eigenschaften

- Hitze- und UV-Schutz
- Mittlere Tönung
- Leichte bis mittlere Hitzereduzierung
- Reduzierung der Energiekosten durch Klimaanlage
- Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten UV-Schutz
- Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen