



Neutral 75 SR (grau dunkel)

Sonnenschutzfolien Innen

			0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit		15,0%	<div style="width: 15%;"></div>	
	reflexion		26,0%	<div style="width: 26%;"></div>	
	absorption		59,0%	<div style="width: 59%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	19,0%	<div style="width: 19%;"></div>	
		Außen	19,0%	<div style="width: 19%;"></div>	
	durchlässigkeit		19,0%	<div style="width: 19%;"></div>	
UV-Durchlässigkeit			1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung			68,0%	<div style="width: 68%;"></div>	
Reduzierung der Blendung			18,0%	<div style="width: 18%;"></div>	
G Wert			0,30		
Emissionsgrad			0,81		
Micron	69	Klebstoff		WA	
Garantie		10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung			

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	!
Isolierverglasung klar	nein	Isolierverglasung getönt	nein
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	nein	Verbundglas klar	nein

Eigenschaften

- Hitze- und UV-Schutz
- Mittlere bis starke Tönung
- Leichte bis mittlere Hitzereduzierung
- Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten UV-Schutz
- Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen