



Protec 4 SR AG (klar, anti graffiti)

Sicherheitsfolie Innen

			0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit		82,0%		
	reflexion		10,0%		
	absorption		8,0%		
Licht -	reflexion nach	Innen	9,0%		
		Außen	9,0%		
	durchlässigkeit		93,0%		
UV-Durchlässigkeit			1,0%		
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung			17,0%		
Reduzierung der Blendung					
G Wert			0,83		
Emissionsgrad			0,89		
Micron	123	Klebstoff			PS
Garantie		10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung			

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	ja
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	ja	Verbundglas klar	ja

Eigenschaften

- Splitterschutz
- Hochwertiger, klarer Anti-Graffiti-Film – rückstandsfrei ablösbar
- einlagig
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hervorragende Eignung in Straßenbahnen, Bussen, Zügen etc.