



Silber 50 SR (silber hell)

Sonnenschutzfolien Innen

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	40,0%	<div style="width: 40%;"></div>	
	reflexion	31,0%	<div style="width: 31%;"></div>	
	absorption	29,0%	<div style="width: 29%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	26,0%	<div style="width: 26%;"></div>
		Außen	26,0%	<div style="width: 26%;"></div>
	durchlässigkeit	48,0%	<div style="width: 48%;"></div>	
UV-Durchlässigkeit		1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		58,0%	<div style="width: 58%;"></div>	
Reduzierung der Blendung		47,0%	<div style="width: 47%;"></div>	
G Wert		0,45		
Emissionsgrad		0,74		
Micron	58	Klebstoff		PS
Garantie		10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung		

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	ja
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	!	Verbundglas klar	ja

Eigenschaften

- Hitze-, Blend- und UV-Schutz mit Spiegeleffekt
- Leichte Tönung
- Leichte bis mittlere Hitzereduzierung
- Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten UV-Schutz
- Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen