



Silber 550 X HC (silber hell)

Sonnenschutzfolien Außen

				0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit		43,0%			
	reflexion		25,0%			
	absorption		32,0%			
Licht -	reflexion nach	Innen	17,0%			
		Außen	17,0%			
	durchlässigkeit		59,0%			
UV-Durchlässigkeit			<1,0%			
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung			57%			
Reduzierung der Blendung			40,0%			
G Wert			0,5			
U Wert			5,8			
Micron	60	Klebstoff			PS	
Garantie		7 Jahre horizontale Verlegung, 10 Jahre vertikale Verlegung				

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	ja
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	ja	Verbundglas klar	ja

Eigenschaften

- Optimaler Hitze- und UV-Schutz
- Leichte Tönung
- Mittlere Hitzereduzierung
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hohe Lichttransmission
- Hervorragende Eignung auch bei moderner Verglasung (z.B. Wärmeschutzglas, Dreifachverglasung)
- Bestmögliche Garantiezeiten