



Silber 80 SR (silber dunkel)

Sonnenschutzfolien Innen

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	12,0%	<div style="width: 12%;"></div>	
	reflexion	55,0%	<div style="width: 55%;"></div>	
	absorption	33,0%	<div style="width: 33%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	58,0%	<div style="width: 58%;"></div>
		Außen	60,0%	<div style="width: 60%;"></div>
	durchlässigkeit		18,0%	<div style="width: 18%;"></div>
UV-Durchlässigkeit		1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		80,0%	<div style="width: 80%;"></div>	
Reduzierung der Blendung		83,0%	<div style="width: 83%;"></div>	
G Wert		0,20		
Emissionsgrad		0,70		
Micron	58	Klebstoff		PS
Garantie		10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung		

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	nein
Isolierverglasung klar	nein	Isolierverglasung getönt	nein
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	nein	Verbundglas klar	!

Eigenschaften

- Hitze-, Blend- und UV-Schutz mit Spiegeleffekt
- dunkle Tönung
- Sehr hohe Hitzereduzierung
- Reduzierung der Blendung
- Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten UV-Schutz
- Sichtschutz bei Tage durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen