



Spectral 60X HC (grün hell)

Sonnenschutzfolien Außen

| | | 0% | 50% | 100% |
|--------------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Strahlungs - | durchlässigkeit | 26,0% | <div style="width: 26%;"></div> | |
| | reflexion | 27,0% | <div style="width: 27%;"></div> | |
| | absorption | 47,0% | <div style="width: 47%;"></div> | |
| Licht - | reflexion nach | Innen | 16,0% | <div style="width: 16%;"></div> |
| | | Außen | 17,0% | <div style="width: 17%;"></div> |
| | durchlässigkeit | 40,0% | <div style="width: 40%;"></div> | |
| UV-Durchlässigkeit | | 1,0% | <div style="width: 1%;"></div> | |
| Gesamte am Glas reduzierte Strahlung | | 63,0% | <div style="width: 63%;"></div> | |
| Reduzierung der Blendung | | 52,0% | <div style="width: 52%;"></div> | |
| G Wert | | 0,46 | | |
| Emissionsgrad | | | | |
| Micron | 69 | Klebstoff | | PS |
| Garantie | | 3 Jahre horizontale Verlegung, 5 Jahre vertikale Verlegung | | |

Anwendungsvorschläge

| | | | |
|--|-------------|--------------------------|-------------|
| Einfachverglasung klar | ja | Einfachverglasung getönt | ja |
| Isolierverglasung klar | ja | Isolierverglasung getönt | nein |
| Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung | nein | Verbundglas klar | ja |

Eigenschaften

- Hitze-, Blend- und UV-Schutz mit leichtem Spiegeleffekt
- Mittlere Tönung
- Gute Hitzereduzierung
- Reduzierung der Blendung
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- Sichtschutz bei Tage durch leichte Spiegelwirkung
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen